

# Romerfalstagsten Modena 11 Diamantsort ædelengoberet



Tekniske data Modena 11			Diamantsort ædelengoberet glanstal: 10		
Dæklængde	34–36,5 cm	Modulmål vindskede V	14,5 cm	Vægt pr stk	3,5 kg
Anbefalet dæklængde	35,5 cm	Modulmål vindskede H	17,5 cm	Vægt pr m2	40,5 kg/m2
Dækbredde	23,4-23,9 cm	Forbrug pr m2	11,4–12,3Stk	Min. taghældning *	18° *
Anbefalet dækbredde	23,7 cm	Gennemsn. forbrug pr m2	ca. 11,5 Stk	Vandoptagelse	i. M. 3%

\* Forespørg ved lavere taghældning.

## Modena 11- den sikre løsning

**Diamantsort ædelengoberet:** Med en glansgrad på 10, har denne tagsten en smuk halvmat, smudsafvisende overflade.

**Variable dækmål:** Kan varieres med en afstand på 25 mm i længden og med 5 mm i bredden.

**Meget økonomisk:** Forbrug kun 11,4 stk pr m2.


**Hurtigt & tæt:** Nem håndtering. Tæt 4-stenoverlapping. Dobbelte hoved- og sidefalse.

**Sikkerhed:** Tagstenen fastgøres med sidefalsbindere, som foreskrevet i tegl36. Med det integrerede sømhul er det muligt, yderligere at stormsikre hver enkelt tagsten. Trædefast, selv ved lav taghældning.

**Et miljørigtigt valg:** Tagstenen er ikke efterbehandlet med silicone. Ingen brug af blyholdige engober i produktionen.

**Hårdtbrændt og lav vandoptagelse:** Alger og mos foretrækker fugt og har svære betingelser, grundet tagstenens gode kvalitet.

**Garanti:** 30 år i henhold til DIN EN 1304.



**STEFFEN  
STEN**

